



Boletim Técnico

DIVISÃO RESINAS



Resina Alquídica M-50 R – 200.514

● DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Resina alquídica, média em óleo secativo com PET, diluída em aguarras.

● APLICAÇÕES

Produto desenvolvido para a formulação de vernizes, primers, esmaltes sintéticos (brancos e coloridos) e veículo para moagem.

● CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Produto com bom brilho, retenção de cor e poder de alastramento e grande diversidade na aplicação como veículo sintético. Excelente solubilidade em solventes aromáticos e parcial em alifáticos. Tem boa compatibilidade com resinas alquídicas curta fenolada.

● ESPECIFICAÇÕES

– Teor de sólidos (%):	50 ± 3
– Viscosidade Gardner:	Z ₃ – Z ₅
– Índice de acidez (mgKOH/g – máx.):	22,5
– Cura à 250°C ("):	15 – 30
– Peso específico (g/cm ³):	0,848 – 1,048

● EMBALAGEM

O produto encontra-se disponível em tambores de 180 Kg

● ARMAZENAMENTO

Estocar o material em sua embalagem original, devidamente fechada, em áreas cobertas, secas, bem ventiladas e identificadas. Manter o produto longe de fontes de calor e ignição, afastado de alimentos e agentes oxidantes. Manter as embalagens sempre fechadas e identificadas. Em caso de armazenamento em condições contrárias às acima descritas, as características do produto poderão sofrer alterações.

● VALIDADE

A validade da **Resina Alquídica M-50 R – 200.514**, será de 12 (doze) meses, após a data de fabricação, desde que sejam mantidas as condições de armazenamento descritas acima.

● PERICULOSIDADE

Inflamabilidade: Inflamável;
Toxidez (vapores): Tóxico;
Contato com pele: Irritante.



Boletim Técnico

DIVISÃO RESINAS



Resina Alquídica M-50 R – 200.514

Em caso de dúvidas, consulte nosso Departamento Técnico: (0XX19) 3526-1109

Ressalva:

Os dados aqui publicados podem sofrer variações em aplicações práticas, pois foram obtidos sob condições ideais de uso, em laboratório. Fatores ambientais, como umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas do local, além de outros casos excepcionais alheios ao controle do fabricante, podem comprometer a performance do produto. Não assumimos qualquer responsabilidade sobre danos resultantes da manipulação incorreta dos dados acima. Assim, nenhuma garantia expressa ou subentendida é dada, ou sugerida, quanto a essas informações. Nossos produtos passam por testes de controle de qualidade. Portanto, suas características são asseguradas, desde que utilizados de acordo com as recomendações e se corretamente armazenados. Procuramos sempre manter atualizadas as documentações técnicas dos nossos produtos, visando o benefício do consumidor. Porém, este Boletim Técnico cancela e substitui os anteriormente divulgados, podendo ser alterado sem prévio aviso. Ressaltamos que quaisquer dúvidas de nossos consumidores podem ser esclarecidas pelo SAC – Perfortex: (0XX19) 3526-1100.